

نتایج آنالیز درخواستی مربوط به کنسانتره تولیدی به شرح زیر به حضور اعلام می گردد.

Element	SiO ₂	Al ₂ O ₃	BaO	CaO	Fe(t)	FeO	K ₂ O
Unit	%	%	%	%	%	%	%
Co	2.6-3.00	0.45-0.7	<0.05	0.7-1.6	65-66	22.5-29	0.04-0.3

MgO	MnO	Na ₂ O	P	S	TiO ₂	LOI
%	%	%	%	%	%	%
0.45-1.00	<0.05-0.1	0.2-0.75	<0.05-0.06	<0.05-0.15	<0.05-0.12	<0.05

Concentrate Moisture : 7-9.5%

Blaine Number $\approx 1400-1700 \text{ cm}^2/\text{gr}$

$P_{80} = -45 \mu$



Client: Bijar Garous steel complex.

Job No: ZZI-05-1742

Receiving Date: 1405/06/04

Report Date: 1405/06/05

Method: AF01

Project:

www.zarazmazangan.com
Email: zarazmazangan@gmail.com
Code: P21F01/00

آدرس: زنجان، میدان بسیج، ابتدای بلوار ۲۲ بهمن، سایت کارگاهی، بلوار صنعت، صنعت ۸، دانش ۹، کدپستی: ۴۵۱۶۸-۷۳۸۹۳
تلفن و نمابر: ۳۳ ۷۸ ۸۹ ۸۲ (۰۲۴) همراه: ۰۹۱۲ ۵۴۸ ۶۵ ۸۳ و ۰۹۱۲ ۰۷۹ ۴۹ ۸۱
این برگه بدون مهر و امضاء فاقد ارزش می باشد.

باقیمانده آرسنیو پودری نمونه ها به مدت ۱۵ روز پس از ارایه نتایج نگهداری می شود و پس از این مدت شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری آنها ندارد.
آنالیز ارایه شده فقط مربوط به نمونه تحویلی از طرف مشتری می باشد و از نظر این شرکت نمی تواند بیانگر محصول تولیدی، دپوی معدنی و محدوده اکتشافی خاصی باشد.
عدم قطعیت اندازه گیری و قاعده تصمیم گیری در سطح اطمینان $K=2$ و 95% محاسبه شده است و در صورت درخواست مشتری ارائه می شود.
در آیت های ستاره دار * حدود تعیین شده توسط مشتری تعیین و بیاپه انطباق براساس بند قبلی صادر شده است.
در آیت های ** از پیمانکار فرعی استفاده شده است.

ZZI-05-1742

Element	SiO2	Al2O3	BaO	CaO	Fe(t)	FeO	K2O	MgO	MnO	Na2O	P	S	TiO2	LOI	Moisture
Unit	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
DL	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	-
Method	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-07	WI-11
CO															
ورقایی	2.04	0.57	<0.05	0.73	65.69	23.59	0.05	0.63	0.07	<0.05	0.06	0.13	0.06	<0.05	6.07



علی اوجاقی

مدیر ارشد:

بهارک محضی

مدیر فنی:

نام و سمت تصدیق کننده:



زرآرما زنگان
ایرانیان ثبت ۱۰۵۹۶